



# 固体酸触媒（テイカキュア）

confidential

## 1. テイカキュア物性比較

|                         | テイカキュア-6 | テイカキュア-10 | テイカキュア-15 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 酸価(mgKOH/g)             | 44       | 43        | 35        |
| 比表面積(m <sup>2</sup> /g) | 450      | 280       | 260       |
| 平均細孔径(nm)               | 6        | 10        | 15        |

## 2. テイカキュア反応性比較-1及び2



### 3. テイカキュア反応性比較-3及び4

